

Soluciones constructivas

PLAFOTEX 50

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.




CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPas/m2	EN-29053

Aplicaciones: Especial para techos registrables perforados.

PLAFOTEX 50 viene sin velo negro, ya que algunos techos ya tienen uno.

PLAFOTEX 50 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.


Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.



PLACA MADERA



PLACA METÁLICA



PLACA YESO