


ISOLTEX

sustainable insulation

ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU
 WWW.ISOLTEX.COM
 ☎ +34 685 323 568

EPOTEX 60 FR

Algodón tratado ignifugo 80% aglomerado con resina IGNIFUGA y VELO NEGRO. Paneles o bobinas flexibles, no es irritante para la piel ni las vías respiratorias. **Aplicaciones:** Especial para TECHOS REGISTRABLES o aplicaciones en el que el material esta a vista. EPOTEX 60 FR+VELO NG, es perfecto como elemento absorbente en espacios abiertos. Encuentros perfectos, manipulación agradable y aislamiento acústicos óptimo.





| | | |
|---|------------------------|-----------------|
|  | RESISTENCIA A ROEDORES | NO ATRAE |
|  | RESISTENCIA A INSECTOS | TRATADO |
|  | DURABILIDAD | NO SE DETERIORA |
|  | RESISTENCIA AL MOHO | NO SE OBSERVA |
|  | TRANSPIRABILIDAD | HIDROSCÓPICO |

Techos Ocultos

Techos Registrables

Silenciadores



| CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA |
|---|------------|------------|
| Conductividad térmica  | 0,032 λ | EN-12667 |
| Absorción de agua  | <1 Kg/m2 | EN-1609 |
| Difusión de vapor de agua  | 1 μ | EN-12086 |
| Estabilidad dimensional  | <1% | EN-1604 |
| Resistencia a la tracción  | 30 kPa | EN-1608 |
| Reaccion al fuego  | Bs2d0 | EN-11925-2 |
| Resistividad al flujo de aire  | 36kPa.s/m2 | EN-29053 |

| VALORES TÉRMICOS / ACÚSTICOS | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------|--|---|
| ESPESOR mm | Resistencia Térmica (m2-k/W)  | Absorción Acústica (AW)  | ESPESOR mm | Resistencia Térmica (m2-k/W)  | Absorción Acústica (AW)  |
| 20 | 0,61 | 0,35 | 60 | 1,82 | 1,00 |
| 30 | 0,91 | 0,65 | 80 | 2,42 | 1,00 |
| 40 | 1,21 | 0,90 | 100 | 3,03 | 1,00 |
| 50 | 1,52 | 0,95 | | | |